



# EUROGRIT BV

## Datasheet

## Zilverzand M62

<b>Eigenschappen</b>	Vorm	:	Rondvormig
	Witheid	:	73 Dr. Lange LFM 1 (Y)
	Soortelijk gewicht	:	2,56 kgs/dm <sup>3</sup>
	Stortgewicht	:	1,5 kgs/dm <sup>3</sup>
	Gloeiverlies	:	0,01
	pH	:	7,5
	Hardheid	:	7 Mohs
<b>Chemische Analyse</b> (Slechts een indicatie)	SiO <sup>2</sup>	:	>99,50 %
	Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	:	0,03 %
	Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	:	0,20 %
	TiO <sup>2</sup>	:	0,02 %
	CaO	:	0,01 %
	K <sup>2</sup> O	:	0,05 %
<b>Korrelverdeling</b>	D50	280	micron
	> 1000 micron	0,0	%
	> 710 micron	0,1	%
	> 500 micron	2	%
	> 355 micron	9	%
	> 250 micron	62	%
	> 180 micron	95	%
> 63 micron	sporen	%	
<b>Verpakking</b>	Papieren zakken à 50 kgs, op éénmalige pallets à 1,35 ton met krimpfolie.		

*Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op gemiddelde waarden uit productie analyses en dienen uitsluitend als indicatie.*

**EUROGRIT - STERKER IN STRAALMIDDELEN**